



Лента на стеклотканевой основе

398FR 398FRP

Техническая информация

Ноябрь 2005

Описание продукта	3M™ 398FR– лента на стеклотканевой основе с акриловым адгезивом; ее можно использовать в случаях, требующих высокой адгезии, устойчивости к истиранию, и огнеупорных свойств. Одно из типичных применений этого продукта – герметизация багажных отделений самолетов.
--------------------------	---

Конструкция	Основа	Адгезив	Цвет	Защитный слой
	Стеклоткань	Акриловый	Белый	Голубая ПЭ пленка

Физические свойства (типичные величины; не для спецификации)	Адгезия к стали	52 Н/100 мм	ASTM D-3330
	Прочность на разрыв	2450 Н/100 мм	ASTM D-3759
	Толщина основы	0,13 мм	ASTM D-3652
	Общая толщина	0,18 мм	ASTM D-3652
	Удлинение до разрыва	7%	ASTM D-3759
	Вес	231 г/см ²	ASTM D-1000
	Температурный диапазон	От -29°C до 121°C	
Особенности	<ul style="list-style-type: none">• Соответствует требованиям стандартов F.A.R. часть 25.853(a) и часть 25.855(d)• Соответствует спецификации Боинг BMS 5-146• Соответствует директиве ЕЭС 2003/11/ЕС, ограничивающей использование бромированных производных дифенилового эфира• Может использоваться для применений, требующих долговечности• Белый цвет• Не содержит соединений сурьмы• Плотнo прилегает к криволинейным поверхностям		
Возможные применения	<ul style="list-style-type: none">• Герметизация панелей тепло- и звукоизоляции в тех случаях, когда высокая адгезия и огнеупорные свойства особенно важны• Герметизация воздухопроводов и окон в самолетах, ремонт сидений• Защита электрических кабелей и соединений от истирания• Различные области промышленности		
Хранение	Хранить в чистом сухом месте при температуре 15-25°C		
Срок хранения	При хранении в соответствующих условиях продукт сохраняет свои свойства в течение 24 месяцев с даты производства		

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3M не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия
Отдел промышленных клейких лент
125445 Москва
ул. Смольная д.24/Д
Бизнес центр “Меридиан”
Tel: (095) 784 7474
Fax: (095) 784 7475

